TERCER INFORME PARCIAL DE LA RESTAURACIÓN DE CARTA CONSTITUTIVA – PARTHENON N° 4

FOTOS DE LOS REFUERZOS TOMADAS CON CÁMARA PROFESIONAL

Foto de detalle de papel de refuerzo sobre una rotura



RETIRADO DE CINTA ADHESIVA.- Esta cinta se aplicó para poder mantener fijo el pergamino y aplicar un refuerzo.



FOTO DE PAPEL JAPONÉS.- Este papel es el que se emplea para refuerzo de las roturas.

PASO UNO:



PASO DOS:



PASO TRES: SACAR FILO A LOS BORDES DEL PAPEL



PASO CUATRO: PAPEL CON BORDES FILOSOS



PASO CINCO: APLICAR ADHESIVO SOBRE EL REFUERZO



PASO SEIS: APLICACIÓN DEL REFUERZO SOBRE LA ROTURA



PASO SIETE: SE EJERCE PRESIÓN CON UNA HERRAMIENTA SIN BORDES Y UNA TELA ESPECIAL QUE NO SE ADHIERE CON NINGÚN ADHESIVO.



PASO OCHO:



PASO NUEVE: RETIRADO DE LA TELA NOTEX



FOTO DE UNA MUESTRA DE PAPEL JAPONÉS FRENTE A UNA FALTANTE







FOTO CUANDO SE TERMINA DE APLICAR REFUERZOS.- SE APLICA PRESIÓN CON UNOS TRAMOS DE VIDRIOS GRUESOS CORTADOS HASTA EL DÍA SIGUIENTE YA QUE SI SE HACE MUCHOS REFUERZOS EL PAPEL SE HUMEDECE Y ES POSIBLE QUE DEFORME.



FOTO DE ROMPIMIENTO DE CAVERNAS.- SE ROMPE LA PARTE DAÑADA PARA PODER APLICAR EL PRESERVANTE DE MADERA.








MAX
PRESERVANTE



FOTO DE ENCAPSULAMIENTO DE LA MADERA FUMIGADA



ELLIOT CUSICAHUA FIGUEROA

RESTAURADOR

2016.3.27